

SCHEMA TECNICA

Aggiornamento: 13.01.2022

ULTRACRYL

DISPERSIONE AD ALTA COPERTURA PER INTERNO

PRODOTTO	Eccellente dispersione per interni per pareti e soffitti interni per le massime esigenze di bianco e copertura. Una protezione sufficiente del film si ottiene di solito con almeno due mani.
LEGANTE	Resina stirolo acrilica
PIGMENTO	Biossido di titanio
UTILIZZO	Il prodotto è adatto a substrati come intonaci cementizi, intonaci a base gesso, calcestruzzo, pannelli di fibrocemento, cartongesso. Rimuovere preventivamente macchie di nicotina, umidità o altro.
CONSUMO	Applicazione a pennello/ruolo: circa 125 ml/m ² per mano su supporti lisci e leggermente assorbenti. Su substrati ruvidi, è richiesto un maggiore consumo.
APPLICAZIONE AIRLESS	Circa 180 ml/m ² per mano Il consumo dipende dalle condizioni del substrato e dalla scelta dell'ugello (dimensione dell'ugello/angolo di spruzzatura).
DILUIZIONE	Acqua 1° mano circa 20 - 25% 2° mano circa 10 - 15%
ESSICAZIONE	Solitamente riverniciabile dopo 8 - 10 ore. Il dato dipende dall'umidità dell'aria, dalla temperatura ambientale e del supporto e dallo spessore dello strato.
DENSITÀ	1,60 kg/l

Deposito Bedano

+41 091 945 50 38
bedano@suncolor.ch
Via d' Argine, 1
6930 Bedano

Deposito Balerna

+41 091 682 08 16
balerna@suncolor.ch
Via alle Fornaci
6828 Balerna

Deposito Losone

+41 091 791 82 81
losone@suncolor.ch
Via Locarno 89
6616 Losone

Deposito Arbedo

+41 091 829 05 51
arbedo@suncolor.ch
Via delle Cave 20
6532 Arbedo-Castione

CONTENUTO DI SOLVENTE	COV-CH: <3%, non soggetto a emissione COV-EU: Valore limite VOC secondo la 2004/42/CE (Cat. A/a): 30 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l COV.
CONSISTENZA	Tixotropica
LIVELLO DI LUCENTEZZA:	Opaco
TINTE DISPONIBILI	Bianco, RAL 9010, RAL 9016 e NCS S0500-N. Può essere colorato con sistema di miscelazione.
FORMATI DISPONIBILI	5.00 L / 12.50 L
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	Almeno + 5° C (temperatura ambiente e del supporto) durante l'applicazione e l'essiccazione.
STOCCAGGIO	Stoccare in ambienti freschi, asciutti e riparati dal gelo e dall'esposizione ai raggi diretti del sole, in secchielli originali sigillati.

Deposito Bedano

+41 091 945 50 38
bedano@suncolor.ch
Via d' Argine, 1
6930 Bedano

Deposito Balerna

+41 091 682 08 16
balerna@suncolor.ch
Via alle Fornaci
6828 Balerna

Deposito Losone

+41 091 791 82 81
losone@suncolor.ch
Via Locarno 89
6616 Losone

Deposito Arbedo

+41 091 829 05 51
arbedo@suncolor.ch
Via delle Cave 20
6532 Arbedo-Castione